

高耐食性・高品質モルタル下地材

力骨付きラス

住宅瑕疵担保責任保険適合品 (BP-700)
住宅金融支援機構フラット35適合品 (BP-700)

力骨付きラスは、メタルラスをφ1.6mmの力骨で両側から151mm×151mmピッチで挟み込み、力骨の交点をスポット溶接した製品です。

● 高耐食性能

メタルラス原材料の鉄板には溶融亜鉛メッキ鋼板を、力骨には溶融亜鉛メッキ鉄線を使用しておりますので、耐食性があり長期に亘って住宅を守ります。

● 高強度・クラック防止

力骨が入っているためモルタル壁の強度が増します。

力骨がクラックを最小限に、メタルラスがヘアークラックを最小限に抑えます。

● 波付け加工による剥落防止性能・耐震性能・防火性能の向上

波付け加工品はラスを壁の中心に入れることにより、ラスとモルタルが一体化し、剥落防止性能が高く、また塗り厚を確保できるため防火性能、耐震性能が向上します。

● 施工性の向上

力骨が入っているのでステープルを打つ位置が分かりやすく、工期の短縮につながります。

製品記号	形状	寸法 (mm)			力骨ピッチ		枚/坪	㎡/枚	kg/枚	kg/㎡	枚/梱包
		幅	長さ	波高さ	S	L					
BP-600W	波付	960	1870	7	151mm	151mm	2	1.8	1.12	0.62	20
BP-600F	平	960	1870	—	151mm	151mm	2	1.8	1.12	0.62	20
BP-700W	波付	960	1870	7	151mm	151mm	2	1.8	1.28	0.71	20
BP-700F	平	960	1870	—	151mm	151mm	2	1.8	1.28	0.71	20



■ 施工方法・注意事項

- ▶ 力骨付きラスの波付は、力骨の波の谷部分を下地側にして下さい。
- ▶ 継ぎ目は30mm以上重ねて凸凹の無いように張ってください。
- ▶ 出隅、入隅は必ず張り廻しにし、付き合わせ施工にしないで下さい。
- ▶ 開口部には、150mm×300mm以上を補強張りして下さい。
- ▶ 力骨付きラスは、縦張りに施工してください。
- ▶ ステープルは、719M以上を使用し、力骨を止めてください。

特約店

製造元

南和ラス工業株式会社